

T20 - T38

Zusammensetzung

100% PL FR TREVIRA CS

Gewicht

315 gr / m² +/- 5%

Lichtechtheit

5 +/- 1 (EN ISO 105)

Reibechtheit

Nass: 4 +/- 1 Trocken: 4 +/- 1
(EN ISO 105 X12)

Scheuerfestigkeit

50.000 +/- 20 % Scheuertouren
Martindale

Feuersicherung

EN1021 Part 1-2, D: B1, DIN 4102, GB:
BS 5852 Crib n°5 in combination
with CMHR 35 foam, USA: Calif.
Bull. 117 Section E, Part I, M1

Bemerkung


Schwerentflammbarkeit hängt
von verwendetem Schaum ab




T20




T21



T22



T23




T26




T27



T31




T33



T34



T35



T38