

TDO - TD9

Zusammensetzung

95% Schurwolle, 5% Polyamide

Gewicht

450 gr / m² +/- 5%

Lichtechtheit

EN ISO 105 B02 5 +/- 1

Scheuerfestigkeit

BS EN 14465 - BS EN ISO 12947-2

Martindale 200.000 Touren

Feuersicherung

DIN EN1021:1994-01 Teil 1

DIN EN1021:1994-01 Teil 2


BS 5852 P2 CRIB 5

Farbabweichungen


Handelsübliche Farb-
abweichungen vorbehalten




TD0



TD1




TD4




TD5



TD6



TD7**



TD9**

** Die Verfügbarkeit können Sie gerne bei unserem Innendienst anfragen.